




LS 150 (29150) – ISOLACK 1K ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ



1000 мл +
0-250 мл



18-20 сек DIN 4
при 20°C



Ø 1.4 мм
4 бар
Кол-во слоев: 2



Кол-во слоев: 2



Возд. сушка при 20°C:
монт. прочность: 4-5 часов
полная сушка: 5-6 дней

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная глянцевая полиуретановая эмаль.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль используется для сельскохозяйственных и промышленных машин, металлических, деревянных и резиновых поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ

- Легко наносится
- Обладает хорошей укрывающей способностью
- Идеально растекается при нанесении окрасочным пистолетом или кистью
- Имеет высокий блеск
- Быстро сохнет, образует твердую и эластичную пленку.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Дерево: обработка специальной пропиткой для поверхности из новой древесины.

Сталь: шлифование и обработка поверхности противокоррозионным грунтом.

Старые покрытия: удаление поврежденной краски, шлифование, обработка поверхности шпатлевкой; при необходимости, нанести подходящий порозаполнитель или противокоррозионный грунт.

НАНЕСЕНИЕ

С помощью кисти, валика с коротким ворсом или распылением.

Соотношение смешивания при нанесении кистью или валиком:	по весу и по объему
LS 150 ISOLACK 1K (связующее 29150)	1000 частей
00570 SYNTAX SP Разбавитель	0-100 частей

Количество слоев: 2

Соотношение смешивания при нанесении распылением:	по весу и по объему
LS 150 ISOLACK 1K (связующее 29150)	1000 частей
00824 (медл.) – 00825 (станд.) Разбавитель универсальный или	0-250 частей
00572 SYNTAX SS Разбавитель	

Вязкость готового к нанесению материала при 20°C: 18 сек – 20 сек DIN 4

Ø дюзы: 1.4 мм

Давление воздуха: 4 бар

Количество слоев: 2

Толщина слоя материала: 50 мкм

Теоретическая укрывающая способность: 1 л готовой смеси = 10 - 11 м² при 50 мкм

1 кг готовой смеси = 9 - 10.5 м² при 50 мкм

Содержание летучих органических соединений в готовом к нанесению материале: ~ 530 г/л.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

Эмаль можно наносить повторно через 2-3 часа после сушки «от пыли» или спустя 24 часа. Через 48 часов может потребоваться небольшое шлифование.

СУШКА

Воздушная сушка при 20°C

Сушка «от пыли»: 30-40 минут

Монтажная прочность: 4-5 часов

Полная сушка: 5-6 дней.

Data Sheet n. **0424-GB**

ОБНОВЛЕНО 11/2008

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.